Warunki prawidłowego przechowywania i transportu blachy powlekanej i blach bez powłok

1. Blachy profilowane (trapezy, blachodachówka) i płaskie powinny być przechowywane w miejscach suchych i przewiewnych. Blachy powinny być zmagazynowane w taki sposób, aby pojedyncze arkusze nie miały ze sobą styczności.
2. Sposób magazynowania:
   a) Usunąć folię opakowującą partię blach (folia chroniąca przed uszkodzeniami w transporcie),
   b) Minimalna odległość blach od podłoża to 20 cm,
   c) Minimalna odległość między pojedynczymi arkuszami to 1 cm, a odległość między przekładkami nie mniejsza niż 80 cm,
   d) Maksymalna odległość od krawędzi końcowych blach do ostatniej przekładki nie może być większa niż 60 cm.
3. Dodatkowo, w przypadku przechowywania blach z powłoką metaliczną lub powłoką metaliczną o organiczną (zabezpieczone folią ochronną lub bez folii ochronnej), powyżej jednego miesiąca należy magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i wentylowanych, zapewniających ochronę przez wpływem warunków atmosferycznych (zmiana temperatury, promieniowanie słoneczne, zawilgocenie, opady deszczu i śniegu).
4. W okresie jesienno – zimowym blachy należy bezwzględnie magazynować zgodnie z pkt. 1, 2 i 3.
5. Blachy z powłoką metaliczną lub powłoką metaliczną i organiczną zabezpieczone folią ochronną należy układać na dachu przed upływem jednego miesiąca od daty zakupu. Bezpośrednio po montażu blachy na dachu należy bezwzględnie usunąć folię ochronną.
6. W przypadku zamoknięcia blach podczas transportu, należy je bezwarunkowo wysuszyć, a pojedyncze arkusze oddzielić od siebie przekładkami i magazynować zgodnie z pkt. 1, 2 i 3.
7. Szczególną ostrożność należy zachować przy ręcznym rozładunku pojedynczych arkuszy blachy z powłoką metaliczną i organiczną. Należy szczególnie unikać przesuwania arkuszy, aby nie uszkodzić powłoki organicznej i nie dopuścić do odkształceń mechanicznych.
8. Przy rozładunku ręcznym w zależności od długości arkuszy blachy powinna być odpowiednia liczba osób do rozładunku tak, aby podczas przemieszczania nie powodować załamania ani naciągania blachy.
9. W przypadku zamówienie arkuszy blachy trapezowej o długości przekraczającej 6,50 mb lub arkuszy blachy dachówkowej o długości przekraczającej 5,00 mb producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia blachy powstałe w transporcie lub podczas rozładunku. Wszelkie reklamacje dotyczące takiej blachy będą odrzucane.
10. Do cięcia blach pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać narzędzi powodujących efekt termiczny, np. szlifierki kątowej, itp.
11. Poddawanie blach zabezpieczonych folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być powodem uszkodzenia powłoki organicznej (w postaci spęcherzenia powierzchni, następnie odchodzenia z folią lub wulkanizowanie folii do powierzchni blachy).
12. Wystąpienie uszkodzeń blach w wyniku nieprzestrzegania powyższych warunków, zawilgocenia oraz używania niewłaściwych narzędzi spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.
13. Należy zachować wszystkie dokumenty stwierdzające pochodzenie towaru, jak faktura zakupu.
14. W przypadku późniejszego domawiania arkuszy blachy z tego samego koloru mogą wystąpić różnice w odcieniu.